

Carta da parati HP senza PVC




Questo prodotto è compatibile solo con stampanti HP Latex



I materiali di stampa grande formato HP—la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet e HP Scitex, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili ad ogni stampa.



Differenziati con murali senza PVC¹

Differenziati con le certificazioni ambientali

Offri audaci decorazioni murarie e di più —offri sicurezza grazie alle certificazioni ambientali ed approvvigionamento responsabile. Gli espositori inodori sono certificati GREENGUARD Children & Schools^{SM2} e soddisfano i criteri AgBB³ usando questa carta certificata FSC®.

Sii produttivo—facile da stampare, applicare e rimuovere

Mantieni una alta produttività nella tua stamperia ed offri ai tuoi clienti una soluzione semplice da usare. Questa carta da parati si applica—e si rimuove—con acqua, e viene fornita con garanzia HP.⁴

Aiuta i tuoi clienti a definire audacemente gli ambienti interni

Aiuta i tuoi clienti a definire gli ambienti interni con murali duraturi, colorati, dettagliati e creativi. Aumenta la tua offerta con carta da parati HP senza PVC, 175 g/m²—la competitiva soluzione digitale di HP progettata per far emergere le applicazioni murarie.

¹ Le analisi chimiche dimostrano che il cloro elementare è sotto i 200 ppm. La presenza di cloro è attribuita al cloro residuo proveniente dalla fabbricazione della carta, e non dovuto alla presenza di PVC.

² La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri HP Latex è certificata GREENGUARD Children & SchoolsSM. Vedere greenguard.org.

³ La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri HP Latex soddisfa i criteri AgBB per la valutazione legata alla salute delle emissioni VOC per prodotti interni ad edifici. Vedere umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm.

⁴ Carta da parati HP senza PVC può essere facilmente rimossa dal muro con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia della carta da parati HP senza PVCt al globalBMG.com/hp/MediaWarranties.

⁵ GREENGUARD trova la carta da parati HP senza PVC, progettata con una struttura traspirante, essere resistente alle muffe usando il metodo di test GGTm.P040 e seguendo le linee guida ASTM D 6329. Vedere greenguard.org/en/CertificationPrograms/listingprograms_copy1/CertificationPrograms_microbialProgram.aspx. Nessuno prodotto è a prova di muffa. Non è certo che il materiale sarà resistere alla muffa a tempo indeterminato.

⁶ Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, dei laboratori HP Image Permanence. Vedere www.hp.com/go/imagepermanence.

⁷ Certificazioni antincendio approvate Class A, B1, EN 13501, e M1 ap.

⁸ Secondo gli standard europei EN15102.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Murali	Alternativa senza PCV ¹ , più semplice da smaltire della maggior parte dei substrati in PVC
	Applicazioni di design creative	Resistente alle muffe ⁵
		Colori vividi, dettagli definiti
		Finitura ultra liscia
		Resistenza allo sbiadimento 20+ anni all'interno ⁶
		Il prepaste facilita l'applicazione
		È facile da rimuovere e non lascia resti, con una garanzia HP ⁴
		Ignifugo ⁷
		Porta il marchio CE ⁸

Specifiche tecniche

Eco Highlights

- FSC®-certified paper from well-managed forests
- Paper contains 10% recycled content from post-consumer waste
- When printed with HP Latex inks, the prints produced:
- Are odorless
- Are GREENGUARD Gold®
- Meet AgBB criteria for health-related evaluation of VOC emissions of indoor building products⁹

⁹See greenguard.org

¹⁰See unweilbaundesamt.de/produkte-ehaueprodukteagb.htm

Please recycle large-format printing hardware, ink cartridges, and printheads.

Find out how at our website: HPLFMedia.com/ecosolutions



Carta da parati HP senza PVC

Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Peso	175 g/m ² per ISO 536 Test Method			
Spessore	177 microns/7 mil per ISO 534 Test Method			
Opacità	94% per TAPPI T-425 Test Method			
Brillantezza	83% per ISO 2470 Test Method			
Grado di bianco	85 per ISO 11475 Test Method			
Finitura	Opaca			
Temperatura di lavorazione	da 15 a 30° C / da 59 a 86° F			
Umidità di lavorazione	da 15 a 80% RH			
Resistenza allo sbiadimento (Interno, casa o ufficio)	20+ anni, lontano dalla luce diretta del sole con inchiostri HP Latex ⁹			
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra)	3+ anni, non laminato con inchiostri HP Latex ¹⁰			
Resistente all'acqua	Resistenti all'acqua con inchiostri HP Latex ¹¹			
Resistenza al fuoco	Certificazioni antincendio approvate Class A, B1, EN 13501, e M1			
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale			
Temperatura di stoccaggio	da 15 a 30° C / da 59 a 86° F			
Umidità di stoccaggio	da 15 a 80% RH			
Paese d'origine	Prodotto negli Stati Uniti			
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Misure bobina	UPC codes	Regione
	CH098B	1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)	848412009699	North America, Europe, Asia
	CH003B	1372 mm x 30,5 m (54 in x 100 ft)	848412009675	North America, Europe, Asia
	CH103A	1372 mm x 91,4 m (54 in x 300 ft)	848412009682	North America, Europe, Asia
Garanzia	HP offre una gamma di materiali autoadesivi con una garanzia che certifica che questi prodotti sono privi di difetti del materiale o del rivestimento o danni che possano influenzare l'uso finale della stampa e soddisfano le specifiche pubblicate da HP. Queste garanzie inoltre coprono caratteristiche chiave della prestazione come la resistenza allo sbiadimento e semplice rimozione da superfici specificate. ¹² Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia limitate al globalBMG.com/hp/MediaWarranties . Per ottenere il servizio di garanzia, prego contattare il servizio clienti HP.			

⁹ Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, dei laboratori HP Image Permanence. Vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

¹⁰ Tasso di resistenza allo sbiadimento su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

¹¹ Tasso di resistenza allo sbiadimento dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i supporti HP; resistenza all'acqua paragonabile agli inchiostri eco-solventi ed a basso contenuto di solventi quando stampati su substrati resistenti all'acqua. Il test di resistenza all'acqua segue il metodo ISO 18935. I risultati possono variare rispetto alla prestazione di uno specifico supporto. Vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

¹² La carta da parati HP senza PVC può essere facilmente rimossa dal muro. L'adesivo residuo può essere semplicemente pulito con acqua e spugna. Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere le dichiarazioni di garanzia della carta da parati HP senza PVC al HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties.



Nota: Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni.



Per informazioni dettagliate sul portfolio materiali di stampa grande formato e per ordinare, vedere HPLFMedia.com

© 2014 Hewlett-Packard Development Company. © 2014 Brand Management Group. Le informazioni qui contenute sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano questi prodotti e servizi. Nulla di qui riportato va interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.

HP è un marchio registrato Hewlett-Packard Company ed è usato da Brand Management Group su licenza dell'Hewlett-Packard Company.

4AA0-9928EEW, Dicembre 2014

